

COMPA CF OAM[®]

Třída materiálu

Parametr	Jednotka	CF 100	CF 150	CF 200	CF 300	CF 400
Součinitel tepelné vodivosti	(W/m·K)	0,0387	0,0423	0,0459	0,0531	0,0650
Pevnost v tlaku při 10 % stlačení	(N/mm ²)	1,4	1,9	3,5	6,4	9,7
Přípustné zatížení	(N/mm ²)	0,38	0,78	1,01	2,39	4,18
	(kg/m ²)	38 000	78 000	101 000	239 000	418 000
Faktor difuzního odporu (μ)	—	~25				
Třída reakce na oheň	—	E (B2) – lehce hořlavý				